

FAB SUPER AKRILAT (328)



FAB SUPER AKRILAT (328)

YÜKSƏK KEYFİYYƏTLİ AKRİLİK FASAD BOYASI

MƏHSUL HAQQINDA: Akrilik kopolimer əsaslı, yüksək keyfiyyətli, mat görünüşlü dekorativ son qat fasad boyasıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: FAB SUPER AKRILAT (328) yüksək yapışma qabiliyyəti olan, solmayan, çatlamayan və tökülməyən, yüksək örtüclülüyə malik, mat görünüşlü, uzun ömürlü fasad boyasıdır. Tənaffüs etmə qabiliyyətinə malikdir. Su əsaslı olduq üçün qoxusu yoxdur, ətraf mühitə təsirsizdir.

TƏTBİQİ: FAB SUPER AKRILAT (328) binaların çöl divarlarında, daha əvvəl boyanmış və rəngini itirmiş səthlərdə, məsən kimi alt səth hazırlığı olunmuş səthlərdə, son qat boya olaraq istifadə oluna bilər. Dekorativ maqsədlər üçün iç divarlarda da istifadə oluna bilər. FAB SUPER AKRILAT (328) təbiiqindən əvvəl səth toz, kir və yaqdan təmizlənməli olmalı, qabarıq olan hissələr tamamilə düzəldirilməli və səth quru olmalıdır. Yeni suvaqlanmış səthlər boyanmadan öncə 4 həftə gözlənilməlidir. İlk dəfə boyanaacaq sement əsaslı və xam suvaqlı divarlar əvvəlcə sumbata kağızı ilə suvaq üstü boşda qalan qum dənələri sirtülərək təmizlənməlidir. Boyanın təbiiqindən əvvəl səthdə duzlaşma baş verəydi halda, səth nəmli məşın fırçası ilə təmizləndikdən sonra üzərinə 1 ölçü FABKIM HIDROSTOP (500) eyni ölçüdə su ilə həll edilmiş fırça ilə təbiiq edilməlidir. 24 saat gözlədikdən sonra səth bir qat 1:7 nisbətində su ilə incəldilmiş FABBINDER (340) məhlulu ilə yuyulmalıdır (1 nisbət FABBINDER (340), 7 nisbət su). FABBINDER (340) ilə yuyulduqdan sonra ən az 5-6 saat gözlənilməli, daha sonra düzgün bir səth əldə etmək üçün FAB AKRİLİK MƏCÜN (350) təbiiq olunmalıdır. FAB AKRİLİK MƏCÜN (350) tam qurudulduqdan sonra (istanisilərsə, düz səth almaq üçün divar sumbatalana bilər) divar təkrar 1:7 nisbətində su ilə incəldilmiş FABBINDER (340) məhlulu ilə yuyulmalıdır. FABBINDER (340) ilə yuyulduqdan sonra ən az 5-6 saat gözlənilməlidir. Daha yaxşı səth əldə etmək üçün 1 qat FAB SİLAN ASTAR (342) təbiiq olunması məsləhətdir. FAB SUPER AKRILAT (328) 15-20% su ilə həll edilmiş iki qat olaraq rulo, fırça və ya püskürtmə ilə təbiiq edilir. Qatlar arası ən az 5-6 saat gözlənilməlidir. Boya təbiiqindən sonra alətlər su ilə yuyulmalıdır.

İNCƏLDİLMƏSİ: 15-20% su ilə incəldilməlidir.
QURUMA VAXTI (20°C/65% nisbi rütubətdə): Təxminən quruması – 1 saat, qatlar arası quruma vaxtı – 5-6 saat, tam quruma – 24 saatdır.

SƏRFİYYAT SƏRFİYYƏTİ: Səthin düzünürlüyündən və təbiiq etmə qanunlarından asılı olaraq təq qatda 1 kq. FAB SUPER AKRILAT (328) ilə 6-8 m² (140-150µ) yaq təbəqə qalınlığında, 15-20% incəldilmiş boya ilə) sahə boyanır.

QEYD: Təbiiq ediləcək səthlərin temperaturu +5°C ilə +30°C arası olmalıdır.

SAXLANMA MUDDƏTİ: 3 ildir. İdeal saxlanma temperaturu +10°C ilə +30°C arasıdır (ağzı açılmamış orijinal qutuda, sarın yerdə, donmağdan və birbaşa günəş şüalarının təsirinə qorunmaq şərti ilə).

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ: S2 Uşaqların əllərini çətməyəcəyi yerlərdə saxlayın.

S4 Udulduqda dərhal həkimə müraciət edin, qablaşma və ya ehtikəti göstərin.

YARANABİLƏCƏK PROBLƏMLƏR: Bağıl qutuda qabıqlanma olması qutunun hava aldığıni, çökəmə və ya aynışma varsa həddən artıq soyuq və ya isti şəraitdə saxlanıldığını göstərir. Akrikl boyaların təbiiqində müşahidə edilən inca çatlamaların səbəbi boyanın həddən artıq qalın çəkilməsi, səthnin boyanarkən isti olması, havanın küləklil olması, hazır boyanın tərkibinə sonradan kalsit kimi dolğu maddəsinin əlavə edilməsi, astardan həddən artıq istifadə edilməsidir. Səthə həddindən artıq qalın boya çəkildikdə və ya normadan artıq həllədikdən istifadə edildikdə səthdə axma və dağlalanmalar şəklində görünüş əmələ gəlir. Səth həddən artıq kirli olarsa və ya boya yeterincə həll edilməzsə boyanın yapışmayaaraq səthdən qopması və ya soyulması müşahidə olunur. Günəş işığının birbaşa düşdüğü divarlara boya çəkilsə, boya tez quruduğundan yapışması zəif olur. Bu və bunun kimi problemlərlə qarşılaşdıqda qutu üstündəki partiya nömrəsi ilə texniki servisə müraciət etsəniz probleminizlə yaxından maraqlana bilərsiniz.

SƏHV İSTİFADƏYƏ GÖRƏ İSTƏHSALÇI MƏSULİYYƏT DAŞIMIR.

"FAB PRODUCTION COMPANY" MMC

Ünvan: Azərbaycan Bakı ş. Binaqədi r-n., Binaqədi qəs., 1-ci mədən küç., 72 A

www.fabboyaz.az

Tel: +994(12) 891



Certificate/Label No ECO/2/1334-TR



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



ISO 45001:2018



AZS -034-98 TS 5808

FAB SUPER AKRILAT (328)

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

О ПРОДУКТЕ: Высококачественная матовая финишная декоративная краска на основе акрилового сополимера для наружных стен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: FAB SUPER AKRILAT (328) – устойчивая, не растекающаяся и не трескающаяся краска для наружных стен с высокой адгезией ко всем видам поверхностей. Она воздухопроницаема. Благодаря водной основе не имеет запаха и экологически безопасна.

ПРИМЕНЕНИЕ: FAB SUPER AKRILAT (328) можно использовать в качестве финишного покрытия на наружных стенах зданий, на ранее окрашенных и обесцвеченных поверхностях, а также на поверхностях, подготовленных шпаклевкой. Также её можно использовать для отделки внутренних стен. Перед нанесением FAB SUPER AKRILAT (328) поверхность следует очистить от пыли, грязи и жира, выступы должны быть полностью выровнены, а поверхность должна быть сухой. Недавно оштукатуренные поверхности следует оставить для высыхания на 4 недели перед покраской. На цементных и необработанных оштукатуренных стенах, которые будут окрашиваться впервые, следует использовать наждачную бумагу для удаления с поверхности штукатурки отслоившиеся частицы песка. Если на поверхности есть высолы перед нанесением краски, очистите поверхность влажной машинной щеткой, затем нанесите 1 часть FABKIM HIDROSTOP (500) (гидроизоляционный материал на основе силикона), обработанную таким же количеством воды, и обработайте щеткой. Через 24 часа поверхность следует промыть одним слоем FABBINDER (340) (грунтовка на основе акрилового сополимера), разбавленной водой в соотношении 1:7 (1 часть FABBINDER (340) на 7 частей воды). После нанесения FABBINDER (340) подождите не менее 5-6 часов, затем нанесите на поверхность FAB AKRILİK MƏCÜN (350) (выравнивающая смесь на основе эмульсии акрилового сополимера) для получения более ровной поверхности. После полного высыхания FAB AKRİLİK MƏCÜN (350) (при желании стену можно отшлифовать для получения гладкой поверхности) поверхность следует еще раз промыть FABBINDER (340), разбавленным водой в соотношении 1:7, затем подождите не менее 5-6 часов. Для получения более качественной поверхности рекомендуется нанести один слой краски FAB SİLAN ASTAR (342) (Грунтовка для наружных фасадных стен на основе силиконовой эмульсии). Краску FAB SUPER AKRILAT (328) разбавляем водой на 15-20% и наносим в два слоя валиком, кистью или распылителем. Время ожидания между слоями должно составлять не менее 5-6 часов. После нанесения краски инструментам следует промыть водой.

РАЗВЕДЕНИЕ: разводится водой на 15-20%.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 20°C/ 65% относительной влажности): на отлив – 1 час, время ожидания между слоями – 5-6 часов, время полного высыхания – 24 часа.

РАСХОД: В зависимости от гладкости поверхности и толщины слоя 1 кг FAB SUPER AKRILAT (328) на один слой покрывает площадь 6-8 м² (толщина мокрого слоя 140-150 мкм, разбавленная на 15-20%).

ПРИМЕЧАНИЕ: Температура обрабатываемого помещения и поверхности должна быть между +5°C и +30°C.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Оптимальная температура хранения: от +10°C до +30°C (в оригинальной неэкспортированной упаковке, в прохладном месте, защищенном от замерзания и прямых солнечных лучей).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: S2 держите вдали от детей.

S4 При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать этикетку.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: Наличие отслоений в закрытой таре указывает на то, что она подвергалась воздействию воздуха, а наличие осадка или разложения – на хранение в условиях чрезмерного холода или жары. Причинами появления мелких трещин при нанесении акриловых красок являются: слишком толстый слой краски, высокая температура поверхности во время покраски, ветренная погода, добавление наполнителей, таких, как например, кальцит, в готовую краску и чрезмерное использование грунтовок. При нанесении краски слишком толстым слоем или при превышении нормы растворителей поверхность становится рыхлой и покрывается маслянистыми разводами. Если поверхность слишком загрязнена или краска недостаточно растворена, краска не ложится и отслаивается. Если краска наносится на стены, подверженные прямому воздействию солнечного света, она быстро высыхает, а её адгезия ослабевает. Если вы столкнулись с этими и подобными проблемами, можете обратиться в службу технической поддержки, указав номер партии, указанный на коробке, и мы подробно разберёмся в проблеме.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

ООО "FAB PRODUCTION COMPANY"

Адрес: Азербайджан, г. Баку, Бинагадинский район, пос. Бинагади, ул. 1-я Мадан, 72А

www.fabboyaz.az

Tel: +994(12) 891

FAB SUPER AKRILAT (328)

HIGH QUALITY ACRYLIC FACADE PAINT

ABOUT THE PRODUCT: Acrylic copolymer based, high quality, matt looking, finishing decorative paint for exterior walls.

CHARACTERISTICS: FAB SUPER AKRILAT (328) is non-cracking and non-flowing, long lasting exterior wall paint with high adhesion power to all kinds of surfaces. It is breathable. Since it is water-based, it has no odor and is environmentally friendly.

APPLICATION: FAB SUPER AKRILAT (328) can be used as a finishing coat on external walls of buildings, on previously painted and discolored surfaces, as well as on surfaces prepared with putty. It can also be used for decorating internal walls. Before applying FAB SUPER AKRILAT (328) the surface should be cleaned of dust, dirt and grease, protruding parts should be completely leveled and the surface should be dry. Newly plastered surfaces should be left to cure for 4 weeks before painting. On cement-based and raw plastered walls that are to be painted for the first time, sandpaper should be used to remove any loose sand particles from the plaster surface. If there is efflorescence on the surface before applying the paint, clean the surface with a damp machine brush and then apply 1 part FABKIM HIDROSTOP (500) (Silicone based waterproofing material) diluted with the same amount of water and brush it. After 24 hours, the surface should be washed with one coat of FABBINDER (340) (Acrylic copolymer-based primer) diluted with water in a ratio of 1:7 (1 part of FABBINDER (340), 7 parts of water). After washing with FABBINDER (340), wait at least 5-6 hours, then apply FAB AKRİLİK MƏCÜN (350) (Acrylic copolymer emulsion-based leveling compound) to the surface to obtain a more even surface. After FAB AKRİLİK MƏCÜN (350) has completely dried (if desired, the wall can be sanded to obtain a smooth surface), the surface should be washed again with FABBINDER (340) diluted with water in a ratio of 1:7, then wait at least 5-6 hours. For a better-quality surface, it is recommended to apply one coat of FAB SİLAN ASTAR (342) (Primer for external facade walls based on silicone emulsion). FAB SUPER AKRILAT (328) is diluted with water by 15-20% and applied in two coats with a roller, brush or spray. The waiting time between coats should be at least 5-6 hours. After applying the paint, the tools should be washed with water.

THINNING: diluted with water by 15-20%.

DRYING TIME (at 20°C/relative humidity 65%): touch dry - 1 hour, waiting time between coats - 5-6 hours, complete drying time - 24 hours.

CONSUMPTION: Depending on the smoothness of the surface and the layer thickness, 1 kg of FAB SUPER AKRILAT (328) per layer covers an area of 6-8 m² (wet layer thickness 140-150 µm, diluted by 15-20%).

NOTE: During the application the surface temperature should be between +5°C and +30°C.

SHELF LIFE: 3 years. Ideal storage temperature is between +10°C and +30°C (in the original unopened container, in a cool place, protected from freezing and direct sunlight).

SAFETY MEASURES: S2 Keep far from children.

S4 If swallowed immediately call for a doctor and show him the box or label.

PROBLEMS OCCURRING WHILE KEEPING AND USING:

The presence of peeling in a closed container indicates that it has been exposed to air, while sediment or decomposition indicates storage in conditions of excessive cold or heat. The causes of fine cracks when applying acrylic paints are: too thick layer of paint, high surface temperature during painting, windy weather, adding fillers such as calcite to the finished paint and excessive use of primer. If the paint is applied too thickly or if the solvents exceed the norm, the surface becomes mottled and covered with oily streaks. If the surface is too dirty or the paint is not diluted enough, the paint does not lay down and peels off. If the paint is applied to walls exposed to direct sunlight, it dries quickly and its adhesion weakens. If you encounter these and similar problems, you can contact technical support with the batch number indicated on the box and we will look into the problem in detail.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR IMPROPER USE.

"FAB PRODUCTION COMPANY" LLC

Address: Azerbaijan, Baku city, Binagadi district, Binagadi settlement, 1st Madan Street, 72A

www.fabboyaz.az

Tel: +994(12) 891

FAB SUPER AKRILAT (328)

YUQORI SIFATLI AKRİL FASAD BO'YOG'IDA

MAHSUL HAQQI: Akrikl kopolimer əsaslı, yuqori sifətli, mat kərinışli dekorativ yəkunly qat fasad boyog'idir.

XUSUSIYYATLARI: FAB SUPER AKRILAT (328) yuqori yopishish qobiliyatiga ega bolgan, solmaydigan, yorilmaydigan və to'kilmaydigan, yuqori qoplash xususiyatiga ega, mat kərinışli, uzoq muddatli fasad boyog'idir. Nəfəs olish qobiliyatiga ega. Suv əsaslı bolgani uchun hidi yo'q, atrof-muhitga təsirsizdir.

QO'LLANILISHI: FAB SUPER AKRILAT (328) binolarning təshqi devorlarında, əvvəl boyalgan və rəngini yo'qotgan sirtlarda, şpəkyovka kəbi pastki sirt tayyorligi qilingan sirtlarda yəkunly qat bo'yoq sifətində qo'llanishi mummkin. Dekorativ maqsədlər uchun içki devorlarda ham qo'llanishi mummkin. FAB SUPER AKRILAT (328) qo'llanishidan əldin sirt chang, kir və yoq'dan tozalangan bolishi, bərtib chiqqan qismərlər to'liq təkislanishi və sirt quruq bolishi kerək. Yangi suvoq qilingan sirtlar bo'yalmadan əldin 4 həftə kərinışli lozim. Birinchi mar'ta bo'yəladigən əmət əsaslı və xəm suvoq qilingən devorlarda əvvəl zimpəraq qoq'ozı bilan suvoq üstində bo'sh qolqan qum donaləri ishqəqlə tozalənishi kerək. Bo'yoq qo'llanishidan əldin sirtlarda tuzlanish yuzəgə kelgən bo'ssa, sirt nəm məshinə çotkəsi bilan tozaləngəndən so'ng ustina 1 ölçəm FABKIM HIDROSTOP (500) xuddi şü ölçəməgədi suv bilan ertilib çotkə bilan qo'llənishi kerək. 24 soat kutiləngəndən so'ng sirt bir qat 1:7 nisbətə suv bilan suyuyltirilən FABBINDER (340) ertiməsi bilan yuvulishi kerək (1 nisbət FABBINDER (340), 7 nisbət suv). FABBINDER (340) bilan yuvuligəndən so'ng kamidə 5-6 soat kutilishi, undən keyin to'g'ri sirt olish uchun FAB AKRİLİK MƏCÜN (350) qo'llənishi kerək. FAB AKRİLİK MƏCÜN (350) to'liq qurigəndən so'ng (istəlgən təqdirdə, təkis sirt olish uchun devor zimpəralənishi mummkin) devor yanə 1:7 nisbətə suv bilan suyuyltirilən FABBINDER (340) ertiməsi bilan yuvulishi kerək. FABBINDER (340) bilan yuvuligəndən so'ng kamidə 5-6 soat kutilishi kerək. Yəxşiroq sirt olish uchun 1 qat FAB SİLAN ASTAR (342) qo'llənishi təvsiyə etilədi. FAB SUPER AKRILAT (328) 15-20% suv bilan ertilib ikki qat qilib rəlik, çotkə yəki purkəsh yo'li bilan qo'llənədi. Qətlər ərasidə kamidə 5-6 soat kutilishi kerək. Bo'yoq qo'lləngəndən so'ng əsəbələr suv bilan yuvulishi kerək.

SUYULTIRILISHI: 15-20% suv bilan suyuyltirilishi kerək.

QRISH VAXTI (20°C/65% nisbi nəmlikdə): Təgish orqalı qarış – 1 soat, qatlar ərasidə qarış vaxtı – 5-6 soat, to'liq qarış – 24 soat.

SARFI: Sirtning təkisliginə və qo'llash qəlinliginə bog'liq holda, bir qat uchun 1 kg FAB SUPER AKRILAT (328) bilan 6-8 m² (140-150µ) həl qətləm qəlinliginə,

15-20% suyuyltirilən bo'yoq bilan maydon bo'yəladı.

ESLATMA: Qo'llənildigən sirtların harorəti +5°C bilan +30°C orəligində bolishi kerək.

SQAQLASH MUDDATI: 3 yil. İdeal sqaqlash harorəti +10°C bilan +30°C orəligində (o'g'zi oçilməgən orijinal qutuda, salqın joyda, muzlaşdın və to'g'ridən-to'g'ri yəquş nurlardan himəyaləngən holda).

XAVSİZLİK XORƏLƏRİ: S2 Bolalar qo'li yətməyidigən joylarda sqaqlən.

S4 Yutıləgəndə dərhol şifokərgə murojəət qilingən, qədoq yəki yoriləni kərsətləg.

SQAQLASH VA FOYDALANISH JARAYONIDA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO'LGAN MUAMMOLAR: Yəpiq qutidə qəbiq hosil bolishi qutining havə yo'layotgənini, çotkəmə yəki əjralish bolşə həddən təshqari sovuq yəki issiç şəroiddə sqaqləngəni kərsətədi. Akrikl boyoqləri qo'lləşdə kuzətilədigən maydə yorilishlərigən səbəbi bo'yoqingən həddən təshqari qalın sirtlilishi, sirtning bo'yəş vaxtidə issiç bolishi, havəning şəmomli bolishi, tayyor bo'yoq tərkibinə keyinçəlik kəlsit kəbi to'diruvchi maddəning qəshilishi, əstardən həddən təshqari foydalənishişdir. Sirtgə həddən təshqari qalın bo'yoq sirtuligəndə yəki me'yordən ortiq ertuvchi ishlatiləgəndə sirt üstidə oqiş və to'qinlanish kərinışidə təsvir hosil bətdi. Sirt həddən təshqari ifos bolşə yəki bo'yoq yətarli rəqəbdə ertiləməsə, bo'yoq yopishmə sirtidən əjralishi yəki qəbiq bolib kə'chishi kuzətilədi. Yəquş nurləri to'g'ridən-to'g'ri tuzhədigən devorlərgə bo'yoq sirtlisa, bo'yoq tez qurigəniç səbəbi yopishishi sust bətdi. Şu və şungə o'xşəş məmmolər yuzəgə keləgəndə quti üstidəgi partiyə rəqəmi bilan təkniç servisgə murojəət qilsəngiz, məuməingiz bilən yəqindən şug'ullanilədi.

NOTO'G'RI FOYDALANISH UCHUN ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYA JAVOBGARLIKNI O'Z ZIMMASIGA OLMAYDI.

"FAB PRODUCTION COMPANY" MChJ

Manzil: Ozarbayjon Respublikasi, Boku sh., Binag'adi tumani, Binag'adi posyolkasi, 1-ko'chasi, 72 A

www.fabboyaz.az

Tel: +994(12) 891