

FABTEKSTUR (332)



FABTEKSTUR (332)

AZ DEKORATİV FASAD BOYASI

MƏHSUL HAQQINDA: Akrilik kopolimer əsəli, mat görünüşlü, yüksək örtücülüyə malik, nəmə və suya dayanıqlı xüsusi teksturlu dekorativ son qat fasad boyasıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: FABTEKSTUR (332) yüksək yapışma qabiliyyətinə malik olan, uyulubulunan fasad boyasıdır. Tənaffüs etmə qabiliyyətinə malikdir. Su əsaslı olduğu üçün qoxma yoxdur, ətraf mühitin dostudur. Atmosfer şəraitinə, günəş şüalarına qarşı dayanıqlıdır.

TƏTBİQİ: FABTEKSTUR (332) binaların çöl divarlarında, daha əvvəl boyanmış və rəngini itirmiş səthlərdə, məcnun ilə alt səth hazırlığı olunmuş səthlərdə son qat boya olaraq istifadə edilə bilər. FABTEKSTUR (332) tətbiqindən əvvəl səth toz, kir və yağdan təmizlənməli, qabarıq olan hissələr tamamilə hamarlaşdırılmalı və səth quru olmalıdır.

Yeni suvaqlanmış səthlər boyanmadan öncə 4 həftə gözlənilməlidir. İlk dəfə boyanacaq sement əsəli və xam suvaqlı divarlarda əvvəlcə sumbata kağız ilə suvaq üstü boşda qalan qum dənələri sirtülərək təmizlənməlidir. Boyanın tətbiqindən əvvəl səthdə duzlaşma baş verdiyi halda, səth nəmli maşın fırçası ilə təmizləndikdən sonra üzərinə 1 ölçü FABKIM HIDROSTOP (500) eyni ölçüdə su ilə həll edilmiş fırça ilə tətbiq edilməlidir. 24 saat gözləndikdən sonra səth bir qat 1:7 nisbətində su ilə incəldilmis FABBINDER (340) məhlulu ilə uyulubulmalıdır (1 nisbət FABBINDER (340), 7 nisbət su).

FABBINDER (340) ilə uyulubulduqdan sonra ən az 5-6 saat gözlənilməli, daha sonra FAB AKRİLİK MƏCUN (350) tətbiq olunmalıdır. FAB AKRİLİK MƏCUN (350) tam qurudulduqdan sonra (istənilsə, düz səth əlavə üçün divar sumbatalana bilər) divar təkrar 1:7 nisbətində su ilə incəldilmis FABBINDER (340) məhlulu ilə uyulubulmalıdır. FABBINDER (340) ilə uyulubulduqdan sonra ən az 5-6 saat gözlənilməlidir. FABTEKSTUR (332) istifadəyə hazırdır. Tərkibinə su qatılsa boya teksturunun itirə bilər.

FABTEKSTUR (332) səthə xüsusi tekstur boya üçün nəzərdə tutulmuş rulo və ya püskürtmə ilə bir qat tətbiq edilir. Fərqli naqşaların əldə edilməsi üçün fərqli rulo növləri istifadə edilə bilər. Boya tətbiqindən sonra aletlər su ilə uyulubulmalıdır.

İNCƏLDİLMƏSİ: İstifadəyə hazırdır.

QURUMA VAXTI (20°C / 65% nisbi rütubətdə): 4-5 saat ərzində quruyur. Tam quruma vaxtı 24 saatdır.

SƏRFİYYAT: Səthin düzgünlüyündən və hərəmsindən asılı olaraq 1 q. FABTEKSTUR (332) ilə 1-2m² sahə boyana bilər. Daha dəqiq sərfiyyatı təyin etmək üçün nümunə işlərinin aparılması məsləhətdir.

QEYD: Tətbiq ediləcək səthlərin temperaturu +5°C ilə +30°C arası olmalıdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: 3 ildir. İdeal saxlanma temperaturu +10°C ilə +30°C arasıdır (ağzı açılmamış orijinal qutuda, sərni yerə, donmaqdan və birbaşa günəş şüalarına təsirindən qorunmaq şərti ilə).

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ: S2 Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə saxlayın.

S46 Udulduqda dərhal həkimə müraciət edin, qablaşma və ya etikeki göstərin.

YARANA BİLƏCƏK PROBLEMLƏR: Bağıl qutuda qabıqlanma olması qutunun hava aldığı, çökmə və ya ayrışma varsa həddən artıq soyuq və ya isti şəraitdə saxlanıldığını göstərir.

Akrilik boyaların tətbiqində müşahidə edilən incə çatlamaların səbəbi boyanın həddən artıq qalın çəkilməsi, səthin boyanarkən isti olması, havanın küləkli olması, hazır boyanın tərkibinə sonradan kalsit kimi dolğu maddəsinin əlavə edilməsi, astandan həddən artıq istifadə edilməsidir. Səth həddən artıq kirlənilərsə və ya boya yətinərsə həll edilməzse boyanın uyarışmayaraq səthdən qopması və ya soyulması müşahidə olunur. Günəş işıqlarının birbaşa düşdüüyü divarlara boya çəkilsə, boya tez quruduğundan yapışması zəif olar. Bu və bunun kimi problemləri qarşılaşdıqda qutu üstündəki partiya nömrəsi ilə texniki servisa müraciət etsəniz probleminizlə yaxından maraqlana bilərsiniz.

SƏHN İSTİFADƏYƏ GÖRƏ İSTƏHSALCI MƏSULİYYƏT DAŞIMIR.

PROИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR IMPROPER USE.

NOTO'G'RI FOYDALANISH UCHUN ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYA JAVOBGARLIKNI O'Z ZIMMASIGA OLMAYDI.

“FAB PRODUCTION COMPANY” MMC

Ünvan: Azərbaycan Bakı ş. Binaqədi r-n., Binaqədi qəs., 1-ci mədən küç., 72 A

www.fabboyaz.az
Tel: +994(12) 891

OOO “FAB PRODUCTION COMPANY”

Адрес: Азербайджан, г. Баку, Бинагадинский район, пос. Бинагады, ул. 1-я Мадан, 72А

www.fabboyaz.az
Тел: +994(12) 891

“FAB PRODUCTION COMPANY” LLC

Address: Azerbaijan, Baku city, Binagadi district, Binagadi settlement, 1st Madan Street, 72A

www.fabboyaz.az
Tel: +994(12) 891

“FAB PRODUCTION COMPANY” MChJ

Manzil: Azərbaycan Respublikası, Boku sh., Binaqədi tumani, Binaqədi posyolkası, 1-son k'o'chasi, 72 A

www.fabboyaz.az
Tel: +994(12) 891

eco Friendly
Management Systems
MSCB-136
Certificate/Label No
ECO/2/1334-TR

IAS
ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-136

IAS
ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-136

IAS
ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-136

CE

AZE

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

AZS -034-98 TS 5808

FABTEKSTUR (332)

RU DEKORATİV FASADNA FASKA

О ПРОДУКТЕ: Декоративная фасадная краска на основе акрилового сополимера, матовая, с высокой укрывистостью, влаго- и водостойкая, с особой текстурой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: FABTEKSTUR (332) – моющаяся фасадная краска с высокой адгезией. Обладает «дышащими» свойствами. Благодаря водной основе не имеет запаха и экологически безопасна. Устойчива к атмосферным воздействиям и солнечному свету.

ПРИМЕНЕНИЕ: FABTEKSTUR (332) можно использовать в качестве финишного покрытия на наружных стенах зданий, на ранее окрашенных и обесцвеченных поверхностях, а также на поверхностях, подготовленных шпаклевкой. Перед нанесением FABTEKSTUR (332) поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и жира, выступающие части должны быть полностью выровнены, а поверхность должна быть сухой.

Подожидте 4 недели перед покраской мелкоштукатуренных поверхностей. Внутренние стены на цементной основе и оштукатуренные, подлежащие покраске в первый раз, следует отшлифовать наждачной бумагой, чтобы удалить отслоившийся песок. В случае появления на поверхности солей перед нанесением краски ее следует сначала очистить влажной машинной щеткой, затем 1 объем FABKIM HIDROSTOP (500) (Гидроизоляционный материал на основе силикона) растворить в таком же объеме воды и нанести кистью. Через 24 часа поверхность следует промыть одним слоем FABBINDER (340) (Грунтовка на основе акрилового сополимера), разбавленной водой в соотношении 1:7 (1 часть FABBINDER (340): 7 частей воды).

Подожидте не менее 5-6 часов, затем нанести на поверхность FAB AKRİLİK MƏCUN (350) (Выравнивающая смесь на основе акрилового сополимера) для получения более ровной поверхности. После полного высыхания FAB AKRİLİK MƏCUN (350) (при желании стену можно отшлифовать для получения гладкой поверхности) поверхность следует еще раз промыть средством FABBINDER (340), разбавленным водой в соотношении 1:7, затем подождите не менее 5-6 часов. Краска FABTEKSTUR (332) готова к применению. Добавление воды в состав может привести к потере фактуры краски. FABTEKSTUR (332) наносится на поверхность в один слой валиком или распылителем, специально предназначенным для фактурной краски. Различные типы валиков позволяют получить различные узоры. После нанесения краски инструменты следует промыть водой.

РАЗВЕДЕНИЕ: FABTEKSTUR (332) готов к использованию.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 20°C/ 65% относительной влажности): 4-5 часов высыхает. Полное время высыхания составляет 24 часа.

РАСХОД: В зависимости от гладкости и впитывающей способности поверхности, 1 кг FABTEKSTUR (332) хватает на 1-2 м² площади. Для определения точного расхода рекомендуется провести пробное использование.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время нанесения температура поверхности должна быть от +5°C до +30°C.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Оптимальная температура хранения: от +10°C до +30°C (в оригинальной невскрытой упаковке, в прохладном месте, защищенном от замерзания и прямых солнечных лучей).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: S2 держите вдали от детей.

S 46 При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать этикетку.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: Наличие отслоений в закрытой таре указывает на то, что она подвергалась воздействию воздуха, а наличие осадка или разложения – на хранение в условиях чрезмерного холода или жары. Причинами появления мелких трещин при нанесении акриловых красок являются: слишком толстый слой краски, высокая температура поверхности во время покраски, ветренная погода, добавление наполнителей, таких, как например, кальцит, в готовую краску и чрезмерное использование грунтовок. При нанесении краски слишком толстым слоем или при превышении нормы растворителя поверхность становится рьябой и покрывается маслянистыми разводами. Если поверхность слишком загрязнена или краска недостаточно растворена, краска не ложится и отслаивается. Если краска наносится на стены, подверженные прямому воздействию солнечного света, она быстро высыхает, а ее адгезия ослабевает. Если вы столкнулись с этими и подобными проблемами, можете обратиться в службу технической поддержки, указав номер партии, указанный на коробке, и мы подробно разберёмся в проблеме.

PROИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR IMPROPER USE.

NOTO'G'RI FOYDALANISH UCHUN ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYA JAVOBGARLIKNI O'Z ZIMMASIGA OLMAYDI.

“FAB PRODUCTION COMPANY” MMC

Ünvan: Azərbaycan Bakı ş. Binaqədi r-n., Binaqədi qəs., 1-ci mədən küç., 72 A

www.fabboyaz.az
Tel: +994(12) 891

OOO “FAB PRODUCTION COMPANY”

Адрес: Азербайджан, г. Баку, Бинагадинский район, пос. Бинагады, ул. 1-я Мадан, 72А

www.fabboyaz.az
Тел: +994(12) 891

“FAB PRODUCTION COMPANY” LLC

Address: Azerbaijan, Baku city, Binagadi district, Binagadi settlement, 1st Madan Street, 72A

www.fabboyaz.az
Tel: +994(12) 891

“FAB PRODUCTION COMPANY” MChJ

Manzil: Azərbaycan Respublikası, Boku sh., Binaqədi tumani, Binaqədi posyolkası, 1-son k'o'chasi, 72 A

www.fabboyaz.az
Tel: +994(12) 891

eco Friendly
Management Systems
MSCB-136
Certificate/Label No
ECO/2/1334-TR

IAS
ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-136

IAS
ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-136

IAS
ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-136

CE

AZE

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

AZS -034-98 TS 5808

FABTEKSTUR (332)

EN DEKORATİV FASADNA FASKA

ABOUT THE PRODUCT: Acrylic copolymer-based, matte appearance, high coverage, moisture and water resistant decorative top coat facade paint with a special texture.

CHARACTERISTICS: FABTEKSTUR (332) is a washable facade paint with high adhesion. It has the ability to breathe. Since it is water-based, it has no odor and is environmentally friendly. It is resistant to atmospheric conditions and sunlight.

APPLICATION: FABTEKSTUR (332) can be used as a finishing coat on external walls of buildings, on previously painted and discolored surfaces, as well as on surfaces prepared with putty. Before applying FABTEKSTUR (332) the surface must be cleaned of dust, dirt and oil, protruding parts must be completely leveled and the surface must be dry. Wait 4 weeks before painting the freshly plastered surfaces. Cement based and plastered internal walls being painted for the first time should be sanded with sandpaper to clean the rest of the sand grains. In case of salting on the surface before applying the paint, it should be cleaned with a damp machine brush first, then 1 volume of FABKIM HIDROSTOP (500) (Silicone based waterproofing material for stone coatings) should be dissolved in the same volume of water and applied with a brush.

After 24 hours, the surface should be washed with one coat of FABBINDER (340) (Acrylic copolymer-based primer) diluted with water in a ratio of 1:7 (1-part of FABBINDER (340), 7 parts of water). wait at least 5-6 hours, then apply FAB AKRİLİK MƏCUN (350) (Acrylic copolymer emulsion-based leveling compound) to the surface to obtain a more even surface. After FAB AKRİLİK MƏCUN (350) has completely dried (if desired, the wall can be sanded to obtain a smooth surface), the surface should be washed again with FABBINDER (340) diluted with water in a ratio of 1:7, then wait at least 5-6 hours. FABTEKSTUR (332) is ready to use. If water is added to the composition, the paint may lose its texture. FABTEKSTUR (332) is applied to the surface in one layer with a roller or sprayer designed specifically for textured paint. Different types of rollers can be used to achieve different patterns. After applying the paint, the tools should be washed with water.

THINNING: Ready to use.

DRYING TIME (at 20°C/ 65% RH): It dries within 4-5 hours. The full drying time is 24 hours.

CONSUMPTION: Depending on the surface smoothness and absorption, 1 kg of FABTEKSTUR (332) can cover 1-2 m² of area. It is recommended to carry out sample work to determine the exact consumption.

NOTE: During the application the surface temperature should be between +5°C and +30°C.

SHELF LIFE: 3 years. Ideal storage temperature is between +10°C and +30°C (in the original unopened container, in a cool place, protected from freezing and direct sunlight).

SAFETY MEASURES: S2 Keep far from children. S46 If swallowed immediately call for a doctor and show him the box or label.

PROBLEMS OCCURING WHILE KEEPING AND USING: The presence of peeling in a closed container indicates that it has been exposed to air, while sediment or decomposition indicates storage in conditions of excessive cold or heat. The causes of fine cracks when applying acrylic paints are: too thick layer of paint, high surface temperature during painting, windy weather, adding fillers such as calcite to the finished paint and excessive use of primer. If the paint is applied too thickly or if the solvents exceed the norm, the surface becomes mottled and covered with oily streaks. If the surface is too dirty or the paint is not diluted enough, the paint does not lay down and peels off. If the paint is applied to walls exposed to direct sunlight, it dries quickly and its adhesion weakens. If you encounter these and similar problems, you can contact technical support with the batch number indicated on the box and we will look into the problem in detail.

PROИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR IMPROPER USE.

NOTO'G'RI FOYDALANISH UCHUN ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYA JAVOBGARLIKNI O'Z ZIMMASIGA OLMAYDI.

“FAB PRODUCTION COMPANY” MMC

Ünvan: Azərbaycan Bakı ş. Binaqədi r-n., Binaqədi qəs., 1-ci mədən küç., 72 A

www.fabboyaz.az
Tel: +994(12) 891

OOO “FAB PRODUCTION COMPANY”

Адрес: Азербайджан, г. Баку, Бинагадинский район, пос. Бинагады, ул. 1-я Мадан, 72А

www.fabboyaz.az
Тел: +994(12) 891

“FAB PRODUCTION COMPANY” LLC

Address: Azerbaijan, Baku city, Binagadi district, Binagadi settlement, 1st Madan Street, 72A

www.fabboyaz.az
Tel: +994(12) 891

“FAB PRODUCTION COMPANY” MChJ

Manzil: Azərbaycan Respublikası, Boku sh., Binaqədi tumani, Binaqədi posyolkası, 1-son k'o'chasi, 72 A

www.fabboyaz.az
Tel: +994(12) 891

eco Friendly
Management Systems
MSCB-136
Certificate/Label No
ECO/2/1334-TR

IAS
ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-136

IAS
ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-136

IAS
ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-136

CE

AZE

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

AZS -034-98 TS 5808