



FAB CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI (153)

AZ CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI

MƏHSUL HAQIQANDA: Uretan alkid bağlayıcı əsası, modifikasiya edilmiş, asan tətbiq edilə bilən, cizilməyən parlaq parket lakıdır.

XÜSUSIYYƏTLƏRİ: Yüksək və qalıcı parlaqlığı, cizilməyə qarşı yüksək dayanıqlığı (istisna hallarını mətl, dəş və bu kimi sərt materiallardan yarana biləcək cizilmələr təşkil edir), səfəlliyi, sərtliyi, tətbiq edildiyi səthin təbii görünüşünü saxlaması, digər laklara nəzərən saralmaya qarşı daha davamlı olması üstün xüsusiyyətlərindəndir. Parket döşəmə, plitə və mozaikalı yaq, çay, qəhvə və içki kimi maddələrə qarşı qoruyur. Məişətə istifadə olunan təmizlik vasitələrinə qarşı davamlıdır. Fırça zıx saxlamır. Özəlliklə cizilməməsi daha çox tələb olunan yerlərdə istifadə edilməsi məsləhətdir.

TƏTBİQ: FAB CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI (153) müxtəlif növ taxta, parket, plitə və mozaikalı kimyəvi və fiziki təsirlərdən qorunması və dekorativ məqsədlərə istifadə edilir. Yaşıl nəticə verməsi üçün laklanacaq səthin toz, yağ və kirədən təmizlənməsi və quru olmalıdır. Parket tam hamar olanadək sumbatalmalı, araları və xarab yerləri tələş və lak qarşığı və ya təmir macunu ilə doldurulmalıdır. Plitə və mozaika səthlərin üstü mürəbbəslənən yaxşıca təmizlənməlidir. Sonradan yaranacaq bələd taxta qurdlarına qarşı FAB MOBİTEX TAXTA QORUYUCU (182) istifadə edilməsi məsləhət görülür. Düzgün səthin alınması üçün yüngül sumbatalandıqdan sonra doqquz lakın istifadəsi vacibdir. Tokuz yüngül sumbatalandıqdan sonra, səth sumbata tozlarından yaxşı təmizlənməlidir. FAB CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI (153) 20-25% FAB SINTETİK TİNER (160) ilə incəllənən qatlar arası 24 saat gözləməklə 2-3 qat səfəlliyə rulo və ya fırça ilə tətbiq edilir. Qatlar arasında yapışmanı artırmaq və düzgün bir səth ələmək üçün yüngül sumbatalmaq məsləhətdir. Köhnə sintetik laklı səthlər, sumbata kağız ilə sumbatalandıqdan və səthdəki tozlar təmizləndikdən sonra, FAB CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI (153) tətbiq edilə bilər. FAB CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI (153) vurulduqdan 7 gün sonra fiziki və kimyəvi dayanıqlıq qazanır. Fırça istifadə edilməsi məsləhət görülür. Rulo ilə vurulduqda qapalıqdan yaranan qabarıqların meydana gəlməsinə qarşı xüsusi diqqət yetirilməlidir. İstifadədən dərhal sonra glatlar FAB SINTETİK TİNER (160) ilə təmizlənməlidir.

İNCƏLLƏMƏSİ: FAB CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI (153) 20-25% FAB SINTETİK TİNER (160) ilə incəlləndirilir.

SƏRFIYYAT: Tətbiq ediləcək səthə və tətbiq etmə qalınlığına bağlı olaraq, 1 kq. FAB CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI (153) ilə təq qatda 10-12 m² (100-130ju təbəqə qalınlığına 20-25% incəllənmiş lak ilə) səthə ləkəklənir.

QURUMMA VAXTI (25°C/65% nisbi rütubətdə): Toz quruluşu – 3-4 saat, tam quruma – 24 saatdır. 7 gündə fiziki və kimyəvi dayanıqlıq qazanır.

QEYD: Tətbiq ediləcək səthlərin temperaturu +5°C ilə +30°C arası olmalıdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: 3 ildir. İdeal saxlanma temperaturu +10°C ilə +30°C arasıdır (ağzı açılmayıb orijinal qutuda, donmadan və birbaşa günəş şüalının təsirinə uğurmamışdır).

ALİŞMƏ DƏRƏCƏSİ: 36° C

XƏBƏRDARLIQ: R10 xüsusən bilirdir.

R20/21/22 Yılda, udulduqda, dəri və göz ilə təmasında sağlamlığa zərərli.

TƏHLÜKSİZLİK TƏDBİRLƏRİ: S2 Uşaqların aleriyini çatmayacağı yerlərdə saxlayın. S3/7/9 Qutunu bağlı halda sərni və yaxşı havalandırılan yerdə saxlayın.

S16 Boyanın tətbiqi zamanı siqaret çəkməyin və boyanı alov yarada biləcək mekənlərdən uzaq tutun.

S45/46 Qəza baş verdikdə özünüzi pis hiss etdiyiniz halda və ya udulduqda dərhal həkimə müraciət edin və qutunu və ya etiketi göstərin.

S51 Yaxşı havalandırılmış şərhadə istifadə olunmalıdır.

SAXLAMA VƏ İSTİFADƏ ZAMANI YARANA BİLƏCƏK PROBLEMLƏR: Bağlı qutuda qabıqlanma olmasın qutunun hava aldığını göstərir. Uyğun həlledici istifadə edilməklə bəlanıqlıq və ləkələmə ola bilər. Yetərincə incəlləndikdən qatın qat səfəlliyə tətbiq edildikdə bəlanıqlıq olmasın və soyulmaları yaranma bilər. Lakı çəkmək yayılmasını yaxşı olmasın səbəbi ilə səthə portaqal qabığına bənzər təbəqə əmələ gəlir. Soyuc və nəmli havada lak çəkiləndikdə südlü və ya mat səfəlliyə görünür. Lakın qalın çəkilməsi, pis hava şəraiti, ətrafda həddindən artıq həlledici buxanının olması, birinci qat qurumadan ikinci qat tətbiq edilməsi havada oksidləşmə ilə quruyun boya və ləkərdən son qatın qurumaması alt təbəqəyə təsir edərkən onun hall edir. Səthə nordan artıq lak çəkiləndikdə və ya nordan artıq həlledicidən istifadə etdikdə səthə axma və dağalanmalar səfəlliyə görünüş əmələ gəlir. Səth həddən artıq kirli və ya nem olarsa lakın yapışmayacağı səthdən qorunması və ya soyulması müşahidə olunur. Bu və bunun kimi problemlərlə qarşılaşdıqda qutunun üstündəki partiya nömrəsi ilə texniki servisa müraciət etsəniz probleminizi yaxından maraqlana bilərsiniz.

SƏHV İSTİFADƏYƏ GÖRƏ İSTENXSALCI MƏSULİYYƏT DAŞIMIR.

"FAB PRODUCTION COMPANY" MMC

Ünvan: Azərbaycan Bakı s. Binaqədi r-n., Binaqədi qəs., 1-ci mədən küç., 72 A

www.fabboyaz

Tel: +994(12) 891

FAB CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI (153)

RU СИНТЕТИЧЕСКИЙ УСТОЙЧИВЫЙ К ЦАРАПИНАМ ГЛЯЦЕВЫЙ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА

О ПРОДУКТЕ: Это модифицированный, легко наносимый, устойчивый к царапинам, глянцевый паркетный лак на основе уретанового алкидного связующего.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Его превосходные свойства включают в себя высокий и устойчивый блеск, высокую устойчивость к царапинам (исключение составляют царапины от металла, камня и других твердых материалов), прозрачность, твердость, сохранение естественного вида поверхности, на которую он нанесен, и более высокую устойчивость к пожелтению, чем другие лаки. Защищает паркет, плитку и мозаику от воздействия таких веществ, как масло, чай, кофе и напитки. Устойчив к воздействию бытовых чистящих средств. Не оставляет следов кисти. Особенно рекомендуется для использования в местах, где требуется устойчивость к царапинам.

ПРИМЕНЕНИЕ: FAB CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI (153) используется для защиты различных пород древесины, паркета, плитки и мозаики от химических и физических воздействий, а также в декоративных целях. Для достижения наилучшего результата лакуемые поверхности должны быть очищены от пыли, жира и грязи, а поверхность должна быть сухой. Паркет необходимо отшлифовать до полной гладкости, а щели и поврежденные места заполнить смесью опилок и лака или ремонтной шпательной. Поверхность плитки и мозаики следует тщательно очистить от осколков лака. Рекомендуется использовать FAB MOBİTEX (182) (краска на алкидной основе для защиты древесины) от древесных чешуек, которые могут появиться позже. Для получения гладкой поверхности важно использовать лакообразующий слой лака или ремонтной шпательной. Поверхность плитки и мозаики следует тщательно очистить от шлифовальной пыли. Затем FAB CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI (153) разбавляют 20-25% FAB SINTETİK TİNER (160) (синтетический растворитель) и наносят в 2-3 слоя валиком или кистью, выдерживая 24 часа между слоями. Рекомендуется слегка шлифовать между слоями для улучшения адгезии и получения гладкой поверхности. Лак FAB CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI (153) можно наносить на старые лакированные поверхности после шлифовки наждачной бумагой и удаления пыли. Лак FAB CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI (153) приобретает физическую и химическую стойкость через 7 дней после нанесения. Рекомендуется наносить кистью. При нанесении валиком следует соблюдать особую осторожность, чтобы избежать образования пузырьков от пены. Сразу после использования инструментов следует очистить растворителем FAB SINTETİK TİNER (160).

РАЗБАВЛЕНИЕ: Лак FAB CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI (153) следует разбавить растворителем FAB SINTETİK TİNER (160) в соотношении 100-130 м². 1 кг. FAB CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI (153) позволяет покрыть в один слой 10-12 м² (при разбавлении лака на 20-25% до толщины пленки 100-130 мкм).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 25°C / отн. вл. 65%): время высыхания от пыли – 3-4 часа, полное высыхание – 24 часа. Приобретает физическую и химическую стойкость через 7 дней.

ПРИМЕЧАНИЕ: Температура окрашиваемых поверхностей должна быть от +5°C до +30°C.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Оптимальная температура хранения – от +10°C до +30°C (в негерметичной оригинальной упаковке, вдали от заморозки и прямых солнечных лучей).

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ: 36° C

ВНИМАНИЕ: R10 может быть опасен.

R20/21/22 вредны для здоровья при вдыхании, попадании на кожу и в глаза.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: S2 Хранить в недоступном для детей месте. S3/7/9 Хранить контейнер закрытым в прохладном, хорошо проветриваемом месте. S16 Не курить во время нанесения краски и держать вдали от источников возгорания. S45/46 В случае несчастного случая или проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать контейнер или этикетку. S51 Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ: Образование корки в закрытой таре указывает на наличие в ней воздуха. Если не использовать подходящий растворитель, возможно помутнение и гелеобразование. При нанесении толстым слоем без достаточного разбавления лак не выветривается, и может произойти отслоение. Из-за плохого распределения лака при нанесении на поверхность образуется слой, похожий на альпесиювую корку. При нанесении лака в холодную и влажную погоду он выводит молочко-белым или матовым. Толстый слой лака, плохие погодные условия, чрезмерное содержание паров растворителя в воздухе, нанесение второго слоя до высыхания первого, а также в лакокрасочных материалах, высвобождающих путь окисления на воздухе, поверхность становится морщинистой и поврежденной из-за того, что последний слой высыхает быстрее нижних. Растворители, содержащиеся в лаке, воздействуют на вновь нанесенный слой лака и растворяют его. При нанесении большого количества лака или использовании большого количества растворителя на поверхности появляются подтеки и неровности. Если поверхность слишком грязная или влажная, лак может не прилипать к поверхности и отслаиваться. Если вы столкнулись с этими и подобными проблемами, обратитесь в службу технической поддержки, указав номер партии на упаковке, и они рассмотрят вашу проблему более подробно.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

ООО "FAB PRODUCTION COMPANY"

Адрес: Азербайджан, г. Баку, Бинагадинский район, пос. Бинагади, ул. 1-я Мадан, 72А

www.fabboyaz

Tel: +994(12) 891

FAB CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI (153)

EN SCRATCH-FREE SYNTHETIC GLOSSY PARQUET VARNISH

ABOUT THE PRODUCT: It is a modified, easy-to-apply, scratch-resistant, glossy parquet varnish based on urethane alkyd binder.

CHARACTERISTICS: High and permanent gloss, high resistance to scratches (exceptions are scratches from metal, stone and other hard materials), transparency, hardness, maintaining the natural appearance of the surface it is applied to, and being more resistant to yellowing compared to other varnishes are its superior properties. It protects parquet floors, tiles and mosaics against substances such as oil, tea, coffee and drinks. It is resistant to household cleaning products. It does not retain brush marks. It is especially recommended for use in places where scratch resistance is required.

APPLICATION: FAB CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI (153) is used to protect various types of wood, parquet, tiles and mosaics from chemical and physical effects and for decorative purposes. For the best results, the surfaces to be varnished must be cleaned of dust, grease and dirt, and the surface must be dry. Parquets must be sanded until completely smooth, and gaps and damaged areas must be filled with a mixture of sawdust and varnish or repair putty. The surface of the tile and mosaic surfaces should be thoroughly cleaned of the wax layer. It is recommended to use FAB MOBİTEX (182) (alkyd binder-based paint for wood protection) against woodworms that may appear later. To obtain a smooth surface, it is important to use a filler varnish after light sanding. After repeated light sanding, the surface should be thoroughly cleaned of sanding dust. Then FAB CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI (153) is thinned with 20-25% FAB SINTETİK TİNER (160) (synthetic solvent) and applied in 2-3 layers with a roller or brush, waiting 24 hours between layers. It is recommended to sand lightly between layers to increase adhesion and obtain a smooth surface. FAB CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI (153) can be applied to old varnished surfaces after sanding with sandpaper and removing dust from the surface. FAB CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI (153) gains physical and chemical resistance 7 days after application. It is recommended to use a brush. When applied with a roller, special care should be taken to avoid bubbles from foaming. Immediately after use, tools should be cleaned with FAB SINTETİK TİNER (160).

THINNING: FAB CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI (153) should be thinned with 20-25% FAB SINTETİK TİNER (160).

CONSUMPTION: Depending on the surface to be applied and the thickness of the application, 1 kg. of FAB CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI (153) can cover in a single coat 10-12 m² (with 20-25% thinned varnish at a film thickness of 100-130 microns).

DRYING TIME (at 25°C / 65% RH): Powder drying – 3-4 hours, complete drying – 24 hours. Gains physical and chemical resistance in 7 days.

NOTE: The temperature of the surfaces to be applied must be between +5°C and +30°C.

SHELF LIFE: 3 years. The ideal storage temperature is between +10°C and +30°C (in the unopened original container, protected from freezing and direct sunlight).

FLASH POINT: 36° C

WARNING: R10 may be flammable. R20/21/22 harmful to health by inhalation, in contact with skin and eyes. SAFETY PRECAUTIONS: S2 Keep out of the reach of children. S3/7/9 Keep container closed in a cool, well-ventilated place. S16 Do not smoke when applying the paint and keep away from sources of ignition. S45/46 In case of accident or if swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label. S51 Use in well-ventilated areas.

PROBLEMS THAT MAY OCCUR DURING STORAGE AND USE: Crusting in a closed container indicates that the container is air-entrapped. If a suitable solvent is not used, cloudiness and gelation may occur. If applied in a thick layer without sufficient thinning, the bottom will not dry and peeling may occur. Due to poor spreading during application of the varnish, a layer similar to orange peel is formed on the surface. When varnish is applied in humid and wet weather, it appears milky or matte. Thick application of varnish, bad weather conditions, excessive solvent vapor in the environment, application of a second layer before the first layer has dried, and in paints and varnishes that dry by oxidation in the air, the surface becomes wrinkled and damaged due to the fact that the last layer dries faster than the lower layers. The solvents in the varnish affect the newly applied varnish layer and dissolve it. When applying more varnish than the norm or using more solvent than the norm, an appearance in the form of flows and ripples appears on the surface. If the surface is excessively dirty or wet, the varnish may not adhere to the surface and may peel off or peel off. If you encounter these and similar problems, you can contact the technical service with the batch number on the box and they will take a closer look at your problem.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR IMPROPER USE.

"FAB PRODUCTION COMPANY" LLC

Address: Azerbaijan, Baku city, Binagadi district, Binagadi settlement, 1st Madan Street, 72A

www.fabboyaz

Tel: +994(12) 891

FAB CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI (153)

UZ CHIZILMAYDIGAN SINTETİK YALTIROQ PARKET LAKI

MAHSUL HAQIDA: Uretan alkid bog'lovchi asosi, mozaikalarni yog' cho'y, qahva va ichimlik kabi moddalarga qarshi himoya qiladi. Mashiy tozlash vositalariga qarshi chidamli. Ch'ot'ka izi qoldirmaydi. Ayniqsa chizilmisiz qorag' probaq qilindiqan joylarda foydalanish tavsiya etiladi.

QO'LLANILISH: FAB CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI (153) turli xil yog'och, parket, plitə va mozaikalarni kimyoviy va fizik təsirlərdən himoya qilish xətəli dekorativ məqsədlərə qo'llanılır. Yaxshi nətiə bərlisli uğun laklanıqdan sirtlar çang, yog' və kirədən tozlanıqan və curu bərlisli lozim. Parket to'g'i silig' holgə gəlungə sumbatalanıshı, oralı və shıkastanıqan yolları tələş və lak aralaması yoki təmir mastikasi bilan tıdılırlıshı kerək. Plitə və mozaika sirtlarını üstü mürəbbəslənən yaxshılab tozalanıshı lozim. Keyinchalik paydo bolıshı mümkün bolıqan yog'och qurtı zarıyaga qarshı FAB MOBİTEX TAXTA QORUYUCU (182) dan foydalanıshı tavsiya etiladi.

Tog'ri sirt hosi qilish uchun yengil sumbatalandıqdan so'ng tozlanıshı ləkadan foydalanıshı zarur. Tokrutı yengil sumbatalandıqdan keyin sirt sumbata çangdan tozlanıshı yaxshılab tozalanıshı kerək. FAB CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI (153) 20-25% FAB SINTETİK TİNER (160) bilan suyultırıq, qatımlar arasıda 24 saat kutısh bilan 2-3 qat qılıb rulo yoki ch'ot'ka yordamıda qo'llanıladı. Qatlar arasıda yopıshıshı oshırısh və tog'ri sirt hosi qilish uchun yengil sumbatalashı tavsiya etiladi. Eski sintetik lakıqan sirtın sumbata gog'ozı bilan sumbatalanıshı, sirt çanglanıqdan tozlanıshı so'ng FAB CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI (153) qo'llanıshı mümkün. FAB CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI (153) qo'llandıqdan 7 kun ot'ri fizik və kimyoviy chidamlıllıq əgə boladı. Ch'ot'ka ishlatıshı tavsiya etiladi. Rulo bilan qo'llandıqanda koplıanıshdan keılıb chıqadıqan pufakchalar paydo bolmaslıgı uchin alohıd et'ibor bərlisli kerək. Ishlatıqandan dərhal so'ng asboblar FAB SINTETİK TİNER (160) bilan tozalanıshı lozim.

SUYULTIRILISH: FAB CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI (153) 20-25% FAB SINTETİK TİNER (160) bilan suyultırıqlıshı kerək. SARTI: Qo'llanıladıqan sirt və qo'llash qalınlıgıga bog'lıq holdə, 1 kq FAB CIZILMAYAN SINTETİK PARLAQ PARKET LAKI (153) bilan bir qatımla 10-12 m² (100-130ju qatlam qalınlıgına 20-25% suyultırıqlıq lak bilan) maydon laklanıshı mümkün.

QURSH VAXTI (25°C/65% nisbi namlikda): Chang qurıshı – 3-4 saat, to'lg' quruluş – 24 saat. 7 kunda fizik və kimyoviy chidamlıllıq əgə boladı.

ESLATMA: Qo'llandıladıqan sirtlanıq harorati +5°C dan +30°C qacha bolıshı kerək.

SAQLASH MUDDATI: 3 yil. İdeal saqlash harorati +10°C dan +30°C qacha (og'zi chıqıqan original idıshda, muzlanıshdan və tog'ırdan tog'ri uychıq nurlardan himoyalanıqan holda).

ALANGLANISH DƏRƏJƏSİ: 36° C

OG'HLANTIRISH: R10 alıngalanıshıdır.

R20/21/22 nəfəs, ərqalı kirgandıqda, yutılqanda, teri və ko'z bilan aloqada sog'lıq uchun zararı.

XAVFSİZLİK XƏTƏRLƏRİ: S2 Bolalar qo'lı chırmadıqan joyda saqlanıq. S3/7/9 idıshını yopıq holda salqın və yaxshı shamollatıldıqan joyda saqlanıq.

S16 Boyoq qo'llanıladıqan paytda çekməq və boyoqni alıqqa hosi qilıshı mümkün bolıqan joylardan uzoqda tutıng. S45/46 Baxtısz hodısa yuz bergandıq o'zınızını yomon his qılansız yoki yutılqan holdada dərhal shıfokorə mürəjat qılıng və idıshını yoki yorıqını ko'rsatıng. S51 Yaxshı shamollatıldıqan şərhadə foydalanıshı kerək. SAQLASH VA FOYDALANISH PARYTIDA YUZAGA KELISHI MUHM BOLGAN MUAMMOLAH:

Yopıq idıshda qobıq hosi bolıshı idıshıng havo olayotqanıni ko'rsatadı. Mos ertuvchi ishlatıqanda xıralsıshısh və jellənısh yuz bərlisli mümkün. Yetərlichə suyultırılmısdan qatın qatım qılı qo'llandıqanda pashtı qatımlar yomıyadı və qobıq ko'chıshlar yuzaga keladı. Lakni sirtıshda yaxshı yomılaslıgı səbəbi sirtıda əpelsın postıo'g'ə oxshash qatım hosi boladı. Sovuq və nam havada lak qo'llandıqan sirt rugıdica yoki mat ko'rinıshıda boladı. Lakıngın qalın sirtıshı, yomon ob-havo şəroiti, atrofa həddən təshqırı ertıuvchi buğınlıq bolıshı, birıncı qat qurımsadan ikkıncı qatnı qo'llash nətiəsində havada oksıdlanıb qırıyıldıqan boyoq və ləkərdə oxırqı qatıngı qurıshı pashtı qatımlariga nisbatən tezoq bolıqan səbəbi sirt bürıshısh və buzılgın holgə keladı. Lak tarkıbdıqı ertıuvchılar qatın sirtıng lak qatımlariga təsir qılıb unı ertadı. Sirtgə me'yordan ortıq lak qatımlarında yoki me'yordan ortıq ertıuvchi ishlatıldıqan sirtıda oqısh və to'qlınlısh ko'rinıshları paydo boladı. Sirt həddən təshqırı ifos yoki nam bolśa lak yopıymayıadı və sirtıdan ayrılıb tıshıshı yoki ko'chıshı kuzatıldı. Bu və shıngə oxshash muammoları yuzaga kelğındə idıshı üstıdagi partiya raqamı bilan texnik servısa mürəjat qılansız muammogıngı bilan yaqından shıug'ulanıshları mümkün.

NOTO'G'RI FOYDALANISH UCHUN ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYA JAVOBGARLIKNI O'Z ZIMMASIGA OLMAYDI.

"FAB PRODUCTION COMPANY" MchJ

Manzil: Ozarbayjon Respublikasi, Boku sh., Binag'adi tumani, Binag'adi posyolkasi, 1-ko'k'chasi, 72 A

www.fabboyaz

Tel: +994(12) 891

