



FABBİNDER (340)



FABBİNDER (340)

AZ AKRİLİK KOPOLİMER ƏSASLI ASTAR

MƏHSUL HAQQINDA: Akriilik kopolimer əsaslı, yüksək keyfiyyətli, şəffaf, iç və çöl divar astarıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: **FABBİNDER (340)** səthə yaxşı nüfuz edir, möhkəm bir səth yaradır. Son qat boyanı səthə daha yaxşı bağlayır və boya sərfiyyatını azaldır.

TƏTBİQİ: **FABBİNDER (340)** beton, alçıpan, suvaq və buna bənzər xam divarlarda istifadə edilir. **FABBİNDER (340)** təbiiqindən əvvəl nahamar səthlər təzələndirilməli, kir və yağ su ilə təmizlənməli və xam divar bir qat olaraq 1:7 nisbətində su ilə incəldilmiş **FABBİNDER (340)** məhlulu ilə yuyulmalıdır (1 nisbət **FABBİNDER (340)**, 7 nisbət su). **FABBİNDER (340)** təbiiqindən 5-6 saat sonra səthə iç və ya çöl divar məcunu təbiiq edilir. Məcun tam quruduqdan sonra divar təkrar olaraq 1:7 nisbətində su ilə incəldilmiş **FABBİNDER (340)** məhlulu ilə yuyulmalıdır. **FABBİNDER (340)** təbiiqindən ən az 5-6 saat gözlədikdən sonra son qat boya təbiiq edilə bilər.

DIQQƏT!

Şəffaf astarların təbiiqə zamanı şüşəyə bənzər parlaq bir təbəqə əmələ gəldiyi halda bu təbəqə mexaniki yollarla təmizlənməlidir (məs. sumbata ilə). Əks halda soyulma, çatlama, qabarma, rulo izi və örtücülik problemləri yarana bilər. **FABBİNDER (340)** səthə təbəqə əmələ gətirməyəcək şəkildə təbiiq edilməlidir.

QURUMA VAXTI (20°C/65% nisbi rütubətdə): Quruma vaxtı – 5-6 saat.

SƏRFİYYAT: Səthə düzgünlüyünə və əmiciliyinə görə tək qatda 1 lt. **FABBİNDER (340)** ilə 30-35 m² sahə yuyula bilər. Daha dəqiq sərfiyyatı təyin etmək üçün nümunə işlərinin aparılması məsləhətdir.

QEYD: Təbiiq ediləcək səthlərin temperaturu +5°C ilə +30°C arası olmalıdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: 3 ildir. İdeal saxlanma temperaturu +10°C ilə +30°C arasındadır (ağzı açılmamış orijinal qutuda, donmaqdan və birbaşa günəş şüalarının təsirindən qorumaq şərti ilə).

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ:

S2 Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə saxlayın.

S46 Udulduqda dərhal həkimə müraciət edin, qablaşma və ya etiketi göstərin.

SƏHV İSTİFADƏYƏ GÖRƏ İSTEHSALÇI MƏSULİYYƏT DAŞIMIR.

FABBİNDER (340)

RU ГРУНТ НА ОСНОВЕ АКРИЛОВОГО СОПОЛИМЕРА

ОПИСАНИЕ: Высококачественная, прозрачная грунтовка для внутренних и наружных стен на основе акрилового сополимера.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: **FABBİNDER (340)** обладает очень хорошей проникающей способностью, образует прочное покрытие. Обеспечивает лучшее сцепление краски с поверхностью и снижает ее расход.

НАНЕСЕНИЕ: Перед нанесением **FABBİNDER (340)** необходимо выровнять неровности, очистить поверхность водой от грязи и жира, а необработанную стену промыть одним слоем раствора **FABBİNDER (340)**, разбавленного водой в соотношении 1:7 (1 часть **FABBİNDER (340)** на 7 частей воды). Через 5-6 часов после нанесения **FABBİNDER (340)** на поверхность наносится шпатлевка для внутренних или наружных стен. После полного высыхания шпатлевки стену следует снова промыть раствором **FABBİNDER (340)**, разбавленным водой в соотношении 1:7. Финишный слой краски можно наносить не ранее, чем через 5-6 часов.

ВНИМАНИЕ!

Если при нанесении прозрачных грунтовок образуется блестящий стекловидный слой, его следует удалить механическим способом (например, шлифовкой). В противном случае могут возникнуть шелушение, трещины, вздутия, следы от валика и проблемы с укрывистостью. **FABBİNDER (340)** следует наносить на поверхность таким образом, чтобы он не образовывал пленку.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (20°C, 65% отн. вл.): высыхает в течение 5-6 часов.

РАСХОД: В зависимости от шероховатости и впитывающей способности поверхности, 1 литр **FABBİNDER (340)** хватает на покрытие площадью 30-35 м² за один слой. Рекомендуется провести пробные испытания для определения точного расхода.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время нанесения температура поверхности должна быть от +10°C до +30°C.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Оптимальная температура хранения — от +10°C до +30°C (в оригинальной невскрытой упаковке, вдали от заморозания и прямых солнечных лучей).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

S2 Хранить в недоступном для детей месте.

S46 При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

FABBİNDER (340)

EN ACRYLIC COPOLYMER BASED PRIMER

DESCRIPTION: Acrylic copolymer based high-quality, transparent, interior and exterior wall primer.

CHARACTERISTICS: **FABBİNDER (340)** has a very good penetration to the surface, creates a solid surface. Binds the paint to the surface better and reduces its consumption.

APPLICATION: Before applying **FABBİNDER (340)**, uneven surfaces should be leveled, dirt and grease should be cleaned with water and the raw wall should be washed with a single layer of **FABBİNDER (340)** solution diluted with water in a ratio of 1:7 (1 part **FABBİNDER (340)**, 7 parts water). 5-6 hours after applying **FABBİNDER (340)**, interior or exterior wall putty is applied to the surface. After the putty dries completely, the wall should be washed again with a **FABBİNDER (340)** solution diluted with water in a ratio of 1:7. The final coat of paint can be applied after waiting at least 5-6 hours.

ATTENTION!

If during the application of transparent primers there appear a shiny glass-like layer it should be cleaned by mechanical way (example: by sanding). Otherwise, scaling, cracking, bulging, roller signs and covering problems can arise. **FABBİNDER (340)** should be applied to the surface the way it will not create a film layer.

DRYING TIME (20°C, 65%HR): dries within 5-6 hours.

CONSUMPTION: Depending on the surface roughness and absorbency, 1 liter of **FABBİNDER (340)** can cover an area of 30-35 m² in a single coat. It is recommended to carry out sample work to determine the exact consumption.

NOTE: During the application the surface temperature should be between +10°C and +30°C.

SHELF LIFE: 3 years. Ideal storage temperature is between +10°C and +30°C (in the original unopened container, protected from freezing and direct sunlight).

SAFETY MEASURES:

S2 Keep far from children.

S46 If swallowed immediately call for a doctor and show him the box or label.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR IMPROPER USE.

FABBİNDER (340)

UZ AKRIL KOPOLİMER ASOSLI ASTAR

MAHSUL HAQIDA: Akriil kopolimer asosli, yuqori sifatli, shaffof, ichki va tashqi devorlar uchun astardir.

XUSUSIYATLARI: **FABBİNDER (340)** sirtga yaxshi singadi, mustahkam sirt hosil qiladi. So'nggi qat bo'yoqning sirtga yanada yaxshi yopishishini ta'minlaydi va bo'yoq sarfini kamaytiradi.

QO'LLANILISHI: **FABBİNDER (340)** beton, gipskarton, suvoq va shunga o'xshash xom devorlarda qo'llaniladi. **FABBİNDER (340)** qo'llashdan oldin notekis sirtlar tekislanishi, kir va yog' suv bilan tozalanishi va xom devor bir qat sifatida 1:7 nisbatda suv bilan suyultirilgan **FABBİNDER (340)** eritmasi bilan yuvilishi kerak (1 nisbat **FABBİNDER (340)**, 7 nisbat suv). **FABBİNDER (340)** qo'llangandan 5-6 soat o'tgach sirtga ichki yoki tashqi devor shpaklyovkasi qo'llaniladi. Shpaklyovka to'liq qurigandan so'ng devor yana 1:7 nisbatda suv bilan suyultirilgan **FABBİNDER (340)** eritmasi bilan yuvilishi kerak. **FABBİNDER (340)** qo'llangandan kamida 5-6 soat kutgandan so'ng so'nggi qat bo'yoq qo'llanilishi mumkin.

DIQQAT!

Shaffof astarlarni qo'llash vaqtda oynaga o'xshash yaltiroq qatlam hosil bo'lsa, bu qatlam mexanik usullar bilan tozalanishi kerak (masalan, sumbata bilan). Aks holda qobiq ajralishi, yorilish, pufaklanish, valik izi va yopuvchanlik muammolari yuzaga kelishi mumkin. **FABBİNDER (340)** sirtga qatlam hosil qilmaydigan tarzda qo'llanishi kerak.

QURISH VAQTI (20°C / 65% nisbiy namlikda): Qurish vaqti – 5-6 soat.

SARFI: Sirtning tekisligi va shimuvchanligiga qarab bir qatlamda 1 l **FABBİNDER (340)** bilan 30-35 m² maydon yuvilishi mumkin. Aniq sarfni belgilash uchun sinov ishlari o'tkazilishi tavsiya etiladi.

ESLATMA: Qo'llaniladigan sirtlarning harorati +5°C bilan +30°C oralig'ida bo'lishi kerak.

SAQLASH MÜDDATI: 3 yil. Ideal saqlash harorati +10°C bilan +30°C oralig'ida (og'zi ochilmagan original qadoqda, muzlashdan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalash sharti bilan).

XAVFSIZLIK CHORALARI:

S2 Bolalar qo'li yetmaydigan joyda saqlang.

S46 Yutilganda darhol shifokorga murojaat qiling, qadoqni yoki yorliqni ko'rsating.

NOTO'G'RI FOYDALANISH UCHUN ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYA JAVOBGARLIKNI O'Z ZIMMASIGA OLMAYDI.

"FAB PRODUCTION COMPANY" MMC

Ünvan: Azərbaycan Bakı ş. Binəqədi r-n., Binəqədi qəs., 1-ci mədən küç., 72 A

www.fabboya.az

Tel: +994(12) 891

ООО "FAB PRODUCTION COMPANY"

Адрес: Азербайджан, г. Баку, Бинагадинский район, пос. Бинагади, ул. 1-я Мадан, 72А

www.fabboya.az

Tel: +994(12) 891

"FAB PRODUCTION COMPANY" LLC

Address: Azerbaijan, Baku city, Binagadi district, Binagadi settlement, 1st Madan Street, 72A

www.fabboya.az

Tel: +994(12) 891

"FAB PRODUCTION COMPANY" MChJ

Manzil: Ozarbayjon Respublikasi, Boku sh., Binag'adi tumani, Binag'adi posyokasi, 1-ko'ncashi, 72 A

www.fabboya.az

Tel: +994(12) 891



Certificate/Label No ECO/2/1334-TR



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



ISO 45001:2018



AZS -034-98 TS 5808